

LAMINAT PŁYNNY VSG

do wydruków solwentowych



UV blokery i surfaktanty
Wodorozcieńczalny
Trwałość min. 5 lat



Sposób aplikacji: Rozprowadzać na wydruku ułożonym poziomo. Zalecane użycie wałka malarskiego lub pędzla. Do rozcieńczania w celu aplikacji pistoletem używać ciepłej wody. Aplikować w temperaturze od +15°C do +30°C.

Wydajność: 20-40 m²/L przy jednokrotnym pokryciu. (ok. 40µm)

Czas schnięcia: W temp. +20°C ok. 60 min. Pełna polimeryzacja laminatu następuje w ciągu ok. 48 godzin.

Przechowywanie: Tylko w oryginalnych opakowaniach temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGI: Chronić przed dziećmi, produkt tylko do zastosowań profesjonalnych, nie spożywać, unikać kontaktu ze skórą. W razie zachłapania oczu przemywać czystą wodą.

Limit zawartości LZO produktów (kat. A/e/FW); 130 g/l. Produkt ten zawiera max. 90 g/1L.